Prueba Fibra de Vidrio



	Esfuerzo de tracciónalRotura (Estándar) (MPa)	Módulo (Automático de Young) (MPa)	CargaalMáximo Extensión de tracción (N)	Máximo Extensión de tracción (mm)
1	206,06949	6132,68039	4690,02932	4,25287
2	177,33084	6011,41968	4628,78466	3,77818
3	202,21611	6309,91366	5482,54341	4,05578
4	202,90619	7005,57558	5512,63377	3,75653
5	0,58507	-----	34,62951	0,09321
6	85,25206	5896,50324	4436,60259	3,47169
7	111,04309	6507,00852	4901,53089	3,95898
8	103,15918	4918,02720	5006,29440	4,11562
9	164,81448	4319,05508	4740,73425	4,50610
10	93,85683	5654,36780	4707,85841	3,61269